



LWC Offset glänzend

Perlentop wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP), Altpapier (Haushaltsammelware) und Zellulose hergestellt.

Technische Parameter

	Methoden	Einheit	Zielwert							
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	51	54	57	60	65	70	75*	80*
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	73	74	75	76	76	76	77	77
Opazität	ISO 2470/2471	%	91	91	92	93	94	95	96	97
Glanz	Tappi T 480 Lehmann 75°	%	41	43	45	45	45	45	45	45
Spez. Volumen	ISO 534-88	cm ³ /g	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Farbton a	ISO 2470/2471		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Farbton b	ISO 2470/2471		-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7	-1.7

* auf Anfrage

Rollenausrüstung

Rollendimensionen

Toleranzen

	min.	max.	min.	max.
Rollenbreite	39 cm	220 cm	- 1 mm	+ 1 mm
Rollendurchmesser	100 cm	125 cm	- 5 cm	+ 1 cm
Hülsenlochweite	7.6 cm			

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Standardgewichte, die Nuance sowie die Eigenschaften der Produkte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auch mit FSC- und PEFC-Zertifikat erhältlich.

Perlen, 01.11.2013

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01
info@perlen.ch